Family list 2 family member for: JP6055991 Derived from 1 application.

#### 1 GAS FILTER FOR GAS GENERATOR

Inventor: ITABASHI YUICHI; SUEHIRO AKIHIKO; (+1) Applicant: SENSOR TECH KK

EC: IPC: B01D39/12; B01J7/00; B60R21/26 (+6)

Publication info: JP2781807B2 B2 - 1998-07-30 JP6055991 A - 1994-03-01

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-055991

(43)Date of publication of application: 01.03.1994

(51)Int.CI.

B60R 21/26 B01D 39/12 // B01J 7/00

(21)Application number: 04-307629

(71)Applicant:

SENSOR TECHNOL KK

(22)Date of filing: 20.10.1992 (72)Inventor:

**ITABASHI YUICHI** SUEHIRO AKIHIKO

**OZAKA SATORU** 

(30)Priority

Priority number: 04 47263

Priority date: 11.06.1992


Priority country: JP

## (54) GAS FILTER FOR GAS GENERATOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the dimension accuracy by making a gas filter of sintered material of unified wire gauzes or the like, and provide a gas filter for stabilizing the performance of a gas generator.

CONSTITUTION: A gas filter 21 of a gas generator, in which the gas generating agent is housed inside of a container thereof and a gas filter 21 is arranged in a gas passage inside of the container, is obtained by forming a sintered material 22, which has plural wire gauzes 22a, 22b, 22c unified together, into the circular or cylindrical shape.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

07.03.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2781807

[Date of registration]

22.05.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

22.05.2004

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

## (11)特許出願公開番号

## 特開平6-55991

(43)公開日 平成6年(1994)3月1日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

B 6 0 R 21/26

B 0 1 D 39/12 // B 0 1 J 7/00

8920-3D

A 6345-4G

#### 審査請求 未請求 請求項の数5(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平4-307629

(22)出願日

平成 4年(1992)10月20日

(31)優先権主張番号 実願平4-47263

(32)優先日

平4(1992)6月11日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 391027505

センサー・テクノロジー株式会社

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

(72)発明者 板橋 雄一

兵庫県神戸市灘区岩屋南町2丁目11番 セ

ンサー・テクノロジー株式会社内

(72)発明者 末廣 昭彦

兵庫県神戸市灘区岩屋南町2丁目11番 セ

ンサー・テクノロジー株式会社内

(72)発明者 尾坂 悟

兵庫県神戸市灘区岩屋南町2丁目11番 セ

ンサー・テクノロジー株式会社内


(74)代理人 弁理士 梶 良之

## (54)【発明の名称】 ガス発生器用ガスフィルタ

#### (57)【要約】

【目的】 一体化された金網等の焼結体で形成すること により寸法精度を向上させ、ガス発生器の性能を安定さ せるガスフィルタを提供する。

【構成】 容器内にガス発生剤を収納し、容器内のガス 通路にガスフィルタ21を配設するガス発生器における ガスフィルタ21であって、該ガスフィルタ21は、複 数枚の金網22a、22b、22cを有して一体化され た焼結体22が円弧状又は円筒状に形成されて成るもの である。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 容器内にガス発生剤を収納し、容器内の' ガス通路にガスフィルタを配設するガス発生器における ガスフィルタであって、該ガスフィルタは、複数枚の金 網を有して一体化された焼結体が円弧状又は円筒状に形 成されて成ることを特徴とするガス発生器用ガスフィル タ。

【請求項2】 前記焼結体は金網とファイバーフィルタ との少なくとも2層が一体的に焼結されているととを特 徴とする請求項1におけるガスフィルタ。

【請求項3】 少なくとも上面及び又は下面が擦り潰さ れていることを特徴とする請求項1又は2におけるガス フィルタ。

【請求項4】 容器内にガス発生剤を収納し、容器内の ガス通路にガスフィルタを配設するガス発生器における ガスフィルタであって、該ガスフィルタは、ほぼ並行に 離隔して配列された第1群の太い金属線とこれらにほぼ 直角方向に密接して配列された第2群の細い金属線とで 平織した畳平織の金網とファイバーフィルタとの少なく 金属線を円周方向にして円筒状に形成されていることを 特徴とするガスフィルタ。

【請求項5】 少なくとも複数枚の金網を積層し焼結し てシート状の焼結体とし、該焼結体を円筒状に形成して 突き合わせ部を溶接等で接合した後所定幅に切断すると と、又は前記焼結体を所定幅に切断した後円筒状に形成 して突き合わせ部を溶接等で接合することを含んでなる ガスフィルタの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、自動車のエアバッグに 組み込んで使用されるガス発生器用のガスフィルタに関 する。

#### [0002]

【従来の技術】まず、ガスフィルタが組み込んで使用さ れるガス発生器について説明する。近3、車両の衝突時 に生じるショックから乗員を守るために、エアバッグシ ステムが実用されつつある。このエアバッグは、ハンド ルやインストルメントパネルに取り付けられ、衝突時に ガス発生器から供給されるガスにより風船のように膨ら んでハンドル等と人間との間の緩衝材となり乗員を保護 するものである。このようなガス発生器の具体例を図6 に示す。図6は運転席側に用いるガス発生器の断面図で ある。図6において、ガス発生器1は円筒状の容器であ り上容器2と下容器3とを摩擦圧接等で一体化されて成 り、隔壁2a、2bによって径方向に3室に区画され、 前記隔壁2a、2b及び外壁2cにはガス穴4、5、6 が開孔し各室間及び外部とが連通している。中央室には 点火装置8が下方から嵌挿されるとともにこれに接して

スフィルタ11 aが、最外室には第2ガスフィルタ11 bが配置されている。点火装置8は内部に着火薬とヒー タとを有して図示されない電源に接続されており、車両 が衝突すると、図示されない衝突センサを介して通電加 熱され着火薬が着火してその火炎により伝火薬9が点火 されて燃焼する。伝火薬9のこの熱風がガス孔4を通っ て中間室に流入しガス発生剤7が化学反応をおとして高 温のガスが短時間で大量に生成される。とのガスは第1 ガスフィルタ11a、第2ガスフィルタ11bを順次通 10 過するととによって冷却とスラグ除去が行われ、適温で 清浄なガスとなってガス孔6から図示されないエアバッ グに供給される。

7

【0003】次に、上述のガスフィルタについて図5に 基づき説明する。図5はガスフィルタの斜視図である。 図5において、ガスフィルタ11は、金網単独をあるい は金網と焼結フィルタなどを一緒に渦巻状に円筒形状に 巻回して終端部をスポット溶接12等で固定したもので ある。このガスフィルタ11の高さHの寸法精度が悪く 所定値より小さいと、ガス発生器に組み込んだ場合、図 とも2層が一体的に焼結されており、前記第2群の細い 20 6における容器との間の隙間Gが大きくなり、この部分 からガスが漏れる恐れがある。逆に、所定値より大きい と組み込めず、あるいは組み込み時に変形する。ガスフ ィルタ11の直径Dの寸法精度が悪い場合も同様であ る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述のガス フィルタ11は、伸縮性があり形状が変化し易い金網を 張力をかけながら巻き上げて形成するものであるため、 寸法精度が非常に悪く、また、高さHの寸法において 30 は、金網の目の本数等の管理が大変であるという問題点 を有する。

【0005】本発明は、従来の技術の有するこのような 問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とすると とろは、一体化された金網等の焼結体で形成するととに より寸法精度を向上させ、ガス発生器の性能を安定させ るガスフィルタを提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に本発明は、容器内にガス発生剤を収納し、容器内のガ 40 ス通路にガスフィルタを配設するガス発生器におけるガ スフィルタであって、該ガスフィルタは、複数枚の金網 を有して一体化された焼結体が円弧状又は円筒状に形成 されて成るものである。

【0007】また、前記焼結体は金網とファイバーフィ ルタとの少なくとも2層が一体的に焼結されているもの とすることができる。

【0008】さらに、これらガスフィルタの少なくとも 上面及び又は下面は擦り潰されているものとすることが できる。

伝火薬9が配置され、中間室にはガス発生剤7、第1ガ 50 【0009】また、前記ガスフィルタは、ほぼ並行に離

隔して配列された第1群の太い金属線とこれらにほぼ直 角方向に密接して配列された第2群の細い金属線とで平 織した畳平織の金網とファイバーフィルタとの少なくと も2層が一体的に焼結されており、前記第2群の細い金 属線を円周方向にして円筒状に形成されているものとす ることができる。

【0010】また、本発明のガスフィルタの製造方法は、少なくとも複数枚の金網を積層し焼結してシート状の焼結体とし、該焼結体を円筒状に形成して突き合わせ部を溶接等で接合した後所定幅に切断すること、又は前 10 記焼結体を所定幅に切断した後円筒状に形成して突き合わせ部を溶接等で接合することを含んでなるものとすることができる。

#### [0011]

【作用】金網を複数枚重ねて(積層し)高温下でプレスする(焼結する)と、主として線が絡み合うことによって結合力を生じ、全体が一体化する。前記焼結には、化学的変化あるいは溶融等の冶金的変化を伴う本来の焼結が当然含まれ、その本来の焼結によって結合力を生じさせても同様である。この一体化した焼結体は定型性を有20するので、これを所定の長さ及び幅に切断すると精度よく切断することができ、これを円筒形状に形成すると寸法精度の高いガスフィルタが得られる。

【0012】また、金属ファイバー等を用いた従来の焼結ファイバーフィルタと金網とを組み合わせて前記焼結体を構成すると、金網の特長である強度と目の細かいファイバーフィルタの特長である濾過性能を併せ持つガスフィルタを得ることができる。

【0013】さらに、上記ガスフィルタの上面あるいは 下面をグラインダ等で擦り潰すと、焼結体の金網の線の バリによって表面近傍の目が埋め尽くされてガスが通過 できなくなる。従って、ガス漏れ防止用のフィルタカバ ーが不要になる。

【0014】また、円筒状ガスフィルタは、内圧により 円周方向に引っ張り力が働くので軸方向より円周方向の 強度が必要とされる。一方、畳平織の金網は、第2群の 細い金属線の方向の方が線が密接して配列されているた め、離隔して配列されている第1群の太い金属線の方向 と比べて大きな断面積とその断面積に比例した抗張力を 有する。従って、第2群の細い金属線を円周方向にして 金網層を形成することによりその強度を最大限に発揮さ せることができる。一方、このようにすると、製造工程 において金網を所定幅に切断する際に密接に配列された 細い金属線に沿って金網を切断することになり、最外線 がほつれて外れるなど切断が困難になるが、金網がファ イバフィルタと一体的に焼結されていると、切断時のほ つれ等が防止でき、切断が容易になる。

【0015】また、以上のガスフィルタの製造において、まずシート状の焼結体を形成し、該焼結体を円筒状に形成して突き合わせ部を溶接等で接合した後所定幅に

切断するか、又は前記焼結体を所定幅に切断した後突き合わせ部を溶接等で接合するかしてリング状のガスフィルタを形成する方法は、従来の焼結ファイバーフィルタの製造工程をほぼそのまま利用することができるので製造コストを上昇させないで済む。かつ、焼結体の両端を突き合わせて円筒形状に形成するので工程を簡略化することができ、生産効率がよい。

#### [0016]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照しつつ説明する。図1は本発明のガスフィルタの斜視図、図2は図1の焼結体の断面図、図3はフィルタカバーを不要とした実施例を示す図、図4は畳平織の金網を用いた複合フィルタの実施例を示す図である。なお、図3において、図6と同様な作用を有する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。

【0017】まず図1に基づき構造を説明する。図1に おいて、ガスフィルタ21は、3層の金網層22a、2 2 b、22 cが一体化された焼結体22が両端を突き合 わせて円筒形状に曲げられ、該突き合わせ部を溶接、ろ う付け等23で接合されたものである。外層の金網層2 2 a 及び内層の金網層 2 2 c は比較的目の粗い 2 枚の金 網からなる。中間層の金網層22bは比較的目の細かい 3枚の金網からなる。外層及び内層の目を粗くするのは 機械的強度を向上させるためであり、中間層の目を細か くするのは濾過性能を向上させるためである。また、各 層の金網を複数枚とするのは金網の目の位置をずらすと とにより濾過性能を向上させるためである。とのよう に、金網の目の粗さを適宜選択して組み合わせることに より、所望の機械的強度と濾過性能を併せ持つガスフィ ルタが得られる。なお、簡略化する場合は金網の目の粗 さを1種類のみとし、金網の枚数を減らしても構わな

【0018】また、中間層の金網層22bはファイバーフィルタで構成することもできる。このようにすると、金網の機械的強度とファイバーフィルタの特長である濾過性能を併せ持つガスフィルタを得ることができる。

【0019】上述のように、一体化された焼結体を円筒 状に形成するので得られたガスフィルタは従来の金網を 巻き上げたものに比べて寸法精度が高い。

40 【0020】つぎに、製造方法を図2に基づき説明する。図2において、焼結体22は、3層の金網層22 a、22b、22cからなり、さらに金網層22a及び22cは2枚の、金網層22bは3枚のそれぞれステンレス等の材料を用いたシート状の金網からなる。そして、これらの重ねられた金網を焼結炉で約1000℃に加熱しながら軟化状態でプレスして一体化する。金網は、平織又はメリヤス編みのものが用いられる。高温下でプレスすると、主として線が絡み合うことによって機械的な結合力を生じ、全体が一体化する。ここで、金網の材料を処理し、化学的変化あるいは溶融等の冶金的変

化を伴う本来の焼結によって結合力を生じさせる方法を 用いてもよい。との一体化されたシート状の焼結体22 を、所定の長さと幅に切断後、両端を突き合わせて円筒 形状に曲げ、該突き合わせ部を溶接、ろう付け等で接合 することにより所望のガスフィルタが得られる。あるい は、焼結体22を先に円筒形状とした後、所定の幅に切 断してガスフィルタとしてもよい。ここで、用途に応 じ、焼結体22を常温でプレスして円弧状のガスフィル タとすることもできる。シート状の焼結体22は一体化 により定型性を賦与されるので、精度よく切断すること 10 ができ、両端を突き合わせて円筒形状とすることができ る。従って、得られたガスフィルタの寸法精度が向上 し、製造工程も簡略化される。また、該製造工程は、従 来の焼結ファイバーフィルタの製造工程をほぼそのまま 利用することができるので製造コストを上昇させないで 済む。

【0021】つぎに、中間層を金網層22bに代えてファイバーフィルタ層22b′とした複合フィルタの場合について説明する。図2において、焼結前のファイバーフィルタ層22b′は、線径10ミクロン程度のステンレスファイバーをクッション状に積層してしてなる。そして、この複合フィルタ22は、上述の金網のみの場合と同様に、焼結炉で約1000℃に加熱しながら軟化状態でプレスして一体化され焼結体とされる。その後は金網のみの場合と同様である。

【0022】図3はフィルタカバーを不要とした実施例 を示す図である。図3において、図5と異なる点は、ガ ス発生器 45は隔壁 44によって上下にも区画されてお り、下段に第1フィルタ40及び第2フィルタ41が配 置され、第3フィルタ42は上述の本発明に係るガスフ ィルタであって、下面42aをグラインダ等で擦り潰し たものである点である。とのような4室構造は、スラグ 捕集率向上等を目的として用いられ、発生したガス46 は、第1フィルタ40を経て第2フィルタ41を通過 後、第3フィルタの下面42aに当たって迂回し、該第 3フィルタを内径側から通過してガス穴45aから外へ 流出するようになっている。このため通常は、該第3フ ィルタの下面42aにガス漏れ防止用のフィルタカバー 43が設置されるが、本実施例では該下面42aはグラ インダ等で擦り潰してあるため、ガスの通過を防止する 40 ことができ、フィルタカバー43が不要になる。

【0023】さて、図4は図2で説明した複合フィルタ において内層の金網層22cを省略し、2枚の平織金網 に代えて1枚の畳平織の金網を用いた実施例を示す図で ある。図4において、ガスフィルタ51は、焼結された 複合フィルタ52が両端を突き合わせて円筒形状に曲げられ、該突き合わせ部を溶接、ろう付け等23で接合されたものである。図2の複合フィルタ22と異なる点は、平織金網22aに代えて畳平織の金網52aを用いた点である。畳平織の金網52aは、ほぼ並行に離隔し

て配列された第1群の太い金属線53とこれらにほぼ直角方向に密接して配列された第2群の細い金属線54とで平織したものであり、ガスフィルタ51は第2群の細い金属線54を円周方向55にして形成されている。このようにすると、製造工程において金網を所定幅に切断する際に密接に配列された細い金属線に沿って金網を切断することになり、通常の場合は最外線がほつれて外れるなど切断が困難になるが、本発明によれば金網がファイバフィルタと一体的に焼結されているので、切断時のほつれ等が防止でき、切断が容易である。

【0024】図4において、畳平織の金網52aはステンレス等の材料から成り、例えば、第1群の太い金属線53は線径0.38mm、24メッシュ、第2群の細い金属線54は線径0.25mm、110メッシュとされる。この場合第2群の細い金属線54の合計断面積は第1群の太い金属線53の合計断面積の約2倍となり、従ってガスフィルタ51は、畳平織の金網層52aの円周方向55が軸方向に比べて約2倍の抗張力を有する。この結果、目の詰まった畳平織の金網の特長が十分に発揮されてより高強度のガスフィルタが得られる。

[0025]

【発明の効果】本発明のガス発生器用ガスフィルタは、 上述のように、金網を複数枚重ねて一体化した焼結体で 構成することにより、ガスフィルタが精度よく切断加工 され、寸法精度が向上するので、ガス発生器の容器との 隙間のバラツキが小さくなり、ガス発生器の性能を安定 させることができる。また、該焼結体で構成することに より、両端を突き合わせて円筒形状に形成することがで きるため、ガスフィルタの製造工程を簡略化でき、生産 効率を向上させるととが可能である。さらに該製造工程 は、従来のファイバーフィルタの製造工程をほぼそのま ま利用することができ、製造コストを上昇させないで済 む。また、金網とファイバーフィルタとを組み合わせて 前記焼結体を構成すると、金網の強度とファイバーフィ ルタの濾過性能を併せ持つガスフィルタを得ることがで きる。さらに、上述のガスフィルタの上面あるいは下面 をグラインダ等で擦り潰すと、ガス漏れ防止用のフィル タカバーを不要にすることができる。また、畳平織の金 網とファイバーフィルタとを組み合わせ、密接して配列 されている細い金属線の方を円周方向にして上記焼結体 を構成すると、より高強度のガスフィルタが得られる。 【図面の簡単な説明】

【図囲の間単な説明】

【図 1 】本発明のガス発生器用ガスフィルタの斜視図で \*\*ス

【図2】図1の焼結体の断面図である。

【図3】フィルタカバーを不要とした実施例を示す図で ある。

【図4】 畳平織の金網とファイバーフィルタとを組み合わせた実施例を示す図である。

【図5】従来のガス発生器用ガスフィルタの斜視図であ


#### る。

【図6】ガス発生器の断面図である。

【符号の説明】

- 1 ガス発生器
- 2 上容器
- 3 下容器
- 4 ガス孔 (ガス通路)
- 5 ガス孔 (ガス通路)
- 6 ガス孔 (ガス通路)
- 7 ガス発生剤
- 11a 第1ガスフィルタ
- 11b 第2ガスフィルタ
- 21 ガスフィルタ


### 【図1】




## \* 2 2 焼結体


- 22a 金網層(金網)
- 22b 金網層(金網)
- 22b' ファイバーフィルタ層 (ファイバーフィル タ)
- 22c 金網層(金網)
- 23 溶接、ろう付け等
- 42a 下面(ガスフィルタの擦り潰した面)
- 51 ガスフィルタ
- 10 52a 畳平織の金網
  - 53 太い金属線
  - 54 細い金属線
- 55 円周方向

### [図2]




[図4]





【図5】



[図6]

